

Papierproduktion

Papiermaschine II

Arbeitsbreite: 250 cm - FG: 70-160 gr/m²

Typische Qualitäts-Merkmale

Schrenz (Recycling).....**100-120 gr/m²**

Die Prüfgeräte unterliegen der Prüfmittelüberwachung nach unserem Qualitäts-Sicherungssystem. Die Messungen erfolgen nach den aufgeführten Normen.

Prüfkriterium	Prüfme- thode	Einheit		Flächengewicht nominell g/m ²				
				100	110	115	120	
Flächenbezogene Masse	Online	[g/m ²]	Soll	100	110	115	120	
			Tz.	±5	±5	±5	±5	
Feuchte	Online	[%]	Soll	5,5	5,5	5,5	5,5	
			Tz.	±1	±1	±1	±1	
Berstdruck	ISO 2758	[kPa]	Soll	130	143	156	165	
			Min	>100	>110	>115	>120	
Berstindex	ISO 2758	[kPa·m ² /g]	Soll	1,3	1,3	1,4	1,4	
			Min	>1	>1	>1	>1	
Bruch- kraft	längs	ISO 1924/1+2	[N]	Soll	48	53	57	61
				Min	>42	>46	>50	>53
	quer	ISO 1924/1+2	[N]	Soll	21	23	24	25
				Min	>15	>17	>19	>20
Reißlänge	längs	ISO 1924/1+2	[m]	Soll	3.200	3.200	3.200	3.200
				Min	>2.800	>2.800	>2.800	>2.800
	quer	ISO 1924/1+2	[m]	Soll	1.400	1.400	1.400	1.400
				Min	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000